

	バナナ	いちご
練和時間	30～40秒	30～40秒
トータル操作時間	1分45秒	1分45秒
	0.01mm	0.01mm
初期硬化時間	2分05秒	2分02秒
石膏との適合性	適合	適合
永久ひずみ	2.8%	2.8%
弾性ひずみ	11.8%	11.8%
圧縮強さ	0.9MPs	0.9MPs