

[物理的性質(試験方法: JIS T 6605)]

標準混水量(粉100gに対して) ml	25
硬化時間 min	8
圧縮強さ(1hr) MPa	40
線硬化膨張(2hr) %	0.05
細線再現性	適合