

[物理的性質（試験方法：JIS T 6604）]

標準混水量（粉 100g に対して） ml	45 ~ 48
硬化時間 min	9 ~ 11
圧縮強さ（1hr） MPa	15
線硬化膨張（2hr） %	0.2 ~ 0.25
細線再現性	適合